

Technický list: **FixPlus**

Produktu Popis

FixPlus je koncentrát primerů na úpravu nasákavosti minerálních podkladů.

Složení

Polyakrylátová disperze, voda, propylenglykol, celulóza, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

Koncentrát FixPlus posiluje všechny omítkové podklady podle DIN 18550, pokud jejich nosnost není dostatečná a nastavuje jejich nasákavost.

Vlastnosti specifické pro produkt

FixPlus nabízí velmi dobrou penetraci povrchu, krátkou dobu zasychání, variabilitu difúze, neobsahuje žádná rozpouštědla a má vysokou konečnou pevnost.

materiálové charakteristiky

- pH: 7,50 - 8,00 při 20°C

- Hustota: 1,02 kg / dm³ podle ISO 2811-1

Nařízení VOC (EG)

Limitní hodnota od 1. ledna 2010 pro blokování základních nátěrůvých materiálů (kategorie produktu g) = 30 g / l.

Tento produkt obsahuje <2 g / l VOC.

Informace o zpracování

Povrch na použití koncentráту FixPlus musí být vždy stabilní, čistý, savý a suchý.

Příprava povrchu

Surové omítkové povrchy, konečná omítka:

očistěte, odstraňte volné části

Neudržitelný starý nátěr:

V závislosti na materiálu, který se má nanášet, omyjte, nebo odstraňte pomocí vysokotlakých nebo parních čističů

Zpracování

Koncentrát FixPlus se ředí 1: 1 až 1: 4 vodou v závislosti na charakteru povrchu.

Koncentrát FixPlus může být válcovaný (zdola nahoru), natíraný nebo stříkaný. Při stříkání se musí při použití zohlednit ztráta způsobená rozprašovací mlhou. Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu

a předmětů nebyla nižší než 5°C. To platí i pro celé období sušení. Ve většině případů stačí jeden základní nátěr s koncentrátem FixPlus, pokud je substrát velmi savý, může být potřebný druhý základní nátěr. Doba sušení následných povlaků je přibližně 4 až 5 hodin. Koncentrát FixPlus musí zaschnout dokud nezmatní

Spotřeba

Průměrná spotřeba koncentráту FixPlus je přibližně 120 ml / m². Množství spotřeby závisí na struktuře a nasákavosti povrchu a mohou se v případě potřeby určit pokusným nátěrem.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití důkladně opláchněte válečky, kartáče a stříkácké zařízení vodou.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte FixPlus v chladu, ale bez mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

3; 5; 10 litrů

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Zabezpečení

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřovat, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>