

Technický list: NatureGlaze**Produktu Popis**

NatureLazura je hotová glazura se silnou vrstvou pro dřevěné komponenty do vnějšího prostředí, založená na termo-keramické membránové technologii.

Složení

Polyakrylátová disperze, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, kaolin, uhličitán vápenatý, voda, propylen glykol, celulóza, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

NatureLazura je hrubá glazura pro všechny dřevěné komponenty s omezenou rozměrovou stabilitou, jako jsou desky na pero -drážku, dřevěné polotovary, rolety, brány a nedimenzionálně dřevěné komponenty, jako jsou balkónové parapety, šindele, pergoly a ploty.

V důsledku chování membrány přizpůsobení se vlhkosti se blokováci odpor mění v závislosti na obsahu vlhkosti v nátěru. Tím se nemusí natírat tupé a stlačené spoje.

NatureLazura zajišťuje obnovu a udržování přirozené vlhkosti ve dřevě.

Vlastnosti specifické pro produkt

Difúzně otevřená, vysoká odolnost proti agresivním vlivům prostředí, jako jsou smog a ozon, nízké emise, bez rozpouštědel, vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům, reflexní, velmi vysoká barevná stálost, roztahovatelnost, tepelně uklidňující a regulace vlhkosti na absorpčních / a difúzně otevřených površích.

Charakteristika

- hodnoty sd dle DIN 52615
- Suchá plocha: sd = 1,3
- rozsah vlhkosti: sd = 0,7
- Hustota: 1,05 kg / dm³ podle ISO 2811-1
- Chemická odolnost: na požádání

Nařízení VOC (EG)

Limit od 1. ledna 2010 pro průhledné laky a glazury (kategorie výrobků e) pro budovy, jejich komponenty a osazení (uvnitř a venku) = 130 g / l

Tento produkt obsahuje <3 g / l VOC.

Informace o zpracování

NatureLazura lze aplikovat na všechny stabilní, čisté, suché a nalakované druhy dřeva.

Obsah vlhkosti dřevěných komponentů, které jsou omezené a nejsou rozměrově správné, nesmí

překročit 18%. Je třeba dodržovat zásady "konstruktivní ochrany dřeva". To jsou předpoklady trvalé ochrany dřeva. Aby se zaručily vlastnosti regulující vlhkost, musí se zajistit povrch, který je otevřený pro difúzi.

Příprava povrchu

Dřevo, nové:

Dřevo bruste ve směru vláken, čisté, ostré hrany je lépe obrousit

Základní nátěr pomocí NaturePrimer

Dřevo, staré, neošetřené:

Znečištěný dřevěný povrch obruste na nosné dřevo, vyčistěte ostré hrany

Základní nátěr pomocí NaturePrimer

Dřevěné materiály, nové:

Základní nátěr pomocí NaturePrimer

Nesoudržné staré nátěry:

odstranit kromě stabilního dřeva

Základní nátěr pomocí NaturePrimer

Podklady s narušenou přilnavostí:

Unikající složky dřeva, jako jsou pryskyřice nebo žlučová pryskyřice, se musí odstranit.

Zpracování

NatureLazura se zpracovává štětcem. Je důležité zajistit, aby se dřevo nanášelo rovnoměrně štětcem. Pokud NatureLazura stále nanáší pomocí válece (např. Na velké plochy), musí se štětcem přetřít ve směru vlasu. NatureLazura je připravena k použití. Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než 5°C. To platí i pro celé období sušení. Materiál musí být před použitím a po dlouhých přestávkách v práci míchat. Doba schnutí mezi jednotlivými kroky nátěru je 12 hodin.

Spotřeba

Spotřeba NatureLazura je přibližně 220 ml / m² na hladkých, málo nasáklých površích.

Množství spotřeby závisí na struktuře a nasáklivosti povrchu a v případě potřeby lze určit pomocí zkušebního nátěru.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití důkladně vyčistěte válečky, štětce a stříkací pistole vodou.

Barevný odstín

Borovice, dub, ořechová hnědá, mahagon, modrá, červená, zelená, bílá

Před zpracováním se musí zkontrolovat barevný odstín.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte NatureLazura na chladném, ale nemrznoucím místě. Otevřené nádoby dobře uzavírejte a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost

od data výroby: 12 měsíců.

Obal

0,750; 2,5 litru

Další velikosti kontejnerů na požádání.

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovídajících sběrných místech.

Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postřikáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 196-0

Fax: +49 (0) 30 500 196-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz



Innovative Anstrichstoffe mit Mehrwert. Für Gebäude, Innenräume und Industrieanwendungen. **www.climatecoating.com**

SICC Coatings GmbH, 13156 Berlin / Germany, Wackenbergstraße 78 – 82, Tel.: +49 (0)30 500196-0, Fax.: -20, E-Mail: info@sicc.de

Technický list: **NatureGlaze**

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>