

Technický list: PU Safe Filler**Produktu Popis**

PU Safe® Filler je tmel pro použití na PU penu jako výplň do dutin v sestavě oken a dveří. Variabilní difúzní otevřenost PU Safe® Filler umožňuje použití v interiéru i exteriéru. PU Safe® Filler zasychá, je plasticky -elastický, vodě odolný, chemicky neutrální a bez zápachu. Vysoká flexibilita plniva je zvlášť důležitá pro tepelné a strukturální pohyby komponentů, protože to zajišťuje nepřetržitou těsnící plochu. PU Safe® Filler dobře drží na všech běžných stavebních materiálech. Včetně PVC i hliníku natřený barvou nebo barevnou plastovou fólií.

Složení

Voda, přísady, oxid zinečnatý, polyakrylátová disperze, silikáty

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

PU Safe® Filler je tmel pro použití na PU pěny jako výplň pro montáž oken a dveří.

Vlastnosti specifické pro produkt

materiálové charakteristiky

- Obsah pevných látek EN ISO 3251: 60% (+/- 1,5%)
- Úbytek hmotnosti žháním DIN EN ISO 3451-1, 1 g, 550°C, 1 h: 0,04%
- Hustota kg / l ISO 2811-1: 0,6280
- pH (HANNA HI2020 hrana): 8,2
- viskozita Brookfield typu DV-E / vřeten 07, 50 ot / min / DIN 53211: 61 000 cP

Nařízení VOC (EG)

Tento produkt obsahuje <7 g / l VOC.

Příprava povrchu

Pohyblivý spoj mezi oknem a odkrytím musí být vyplněn přesně PU pěnou. PU pěna musí být suchá a vytvrzená. Přebytková pěna musí být odříznuta a malé otvory až do plochy 0,25 cm² vyplněny PU Safe® Filler. Větší otvory musí být znovu vyplněny PU pěnou, aby se zachovala kontinuita tepelněizolační vrstvy. Povrch musí být čistý a suchý.

Zpracování

Otevřete náplň PU Safe® Filler pomocí závitové hlavy a přišroubujte na trysku. Hrot trysky odežte diagonálně podle děr a vložte kazetu do pistole. Pomocí tlakové pistole vložte PU Safe® Filler pevně

a rovnoměrně do otvorů. Před zahájením tvorby nánosu povrch očistěte špachtlí nebo navlhčenou štětkou. Pak můžete okamžitě začít nanášet PU Safe® Coating dvakrát (bez sušení).

Při aplikaci by teplota vzduchu a předmětu neměla klesnout pod 5°C. To platí i pro fázi sušení.

Spotřeba

Průměrná spotřeba PU Safe® Filler je zahrnuta přibližně 2 g (rozměr 10 x 10 x 10 mm).

Čištění nářadí

Okamžitě po použití nářadí důkladně opláchněte vodou.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte PU Safe® Filler v chladu, ale bez mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

200 g náplň

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu ne. 080120 (podle seznamu odpadů EU).

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přístupem dětí. Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>