

Technický list: StuccoPrimer**Produktu Popis**

StuccoPrimer je základní nátěr pro StuccoTex připraven k použití, založený na termokeramické membránové technologii.

Složení

Polyakrylátová disperze, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, kaolin, uhlíkatý vápenatý, silikáty, voda, propylen glykol, celulóza, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

StuccoPrimer je základní nátěr pro StuccoTex na téměř všech substrátech jako např. staré a nové omítky na snížení jejich nasákavosti a zlepšení přilnavosti a zpracování StuccoTexu.

Vlastnosti specifické pro produkt

Variabilní propustnost, nízké emise a bez obsahu rozpouštědel.

Charakteristika materiálu:

- hodnoty sd dle DIN 52615
- Suchá plocha: sd = 1,3
- rozsah vlhkosti: sd = 0,7
- Hustota: 0,9 kg / dm³ podle ISO 2811-1

Nařízení VOC (EG)

Limitní hodnota od 1. ledna 2010 pro blokování základních nátěrových materiálů (kategorie produktu g) = 30 g / l.

Tento produkt obsahuje <5 g / l VOC.

Informace o zpracování

Povrch k použití StuccoPrimer musí být vždy pevný, stabilní, čistý a suchý.

Příprava povrchu

Surové hladké omítkové povrchy, konečná omítka: očistit, odstranit volné části

Nesoudržný starý nátěr:

V závislosti na materiálu, který se má nanášet, umyjte, nebo odstraňte pomocí vysokotlakých nebo parních čističů.

Podklady s narušenou přilnavostí:

umýt, opískovat, osmírkovat

Silně savé podklady:

ošetřit pomocí FixPlus

Zpracování

StuccoPrimer může nanášet štětcem nebo válečkem na hladké omítky. Materiál je připraven ke zpracování. Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než 5°C. To platí i pro celé období sušení. Protože použité pojivo je UV-síťovací pojivo, musí se zajistit dostatečné UV záření za denního světla.

Před použitím a po dlouhých přestávkách v práci musí materiál krátce promíchat míchadlem.

Doba schnutí mezi jednotlivými kroky nátěru je 12 hodin.

Spotřeba

Spotřeba StuccoPrimer je přibližně 150 ml / m² pro efektivní tloušťku vrstvy na hladkých, málo absorbujících površích. Množství spotřeby závisí na struktuře a nasákavosti povrchu a mohou se v případě potřeby určit pokusným nátěrem.

Čištění náradí

Okamžitě po použití důkladně vyčistěte válečky, štětce a stříkácké pistole vodou.

Skladování a přeprava

StuccoPrimer skladujte a přepravujte na chladném, ale ne mrazícím místě. Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

5; 12,5; 18,93 litrů

Další velikosti kontejnerů na požádání.

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postřikáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými.

Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH
13156 Berlín / Německo
Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>