

Technický list: ZincPrimer**Produktu Popis**

Zinc Primer je vodný adhezí prostředek pro neželezné kovy uvnitř i zvenku na bázi akrylové pryskyřice.

Složení

Polyakrylátová disperze, oxid titaničitý, voda, propylenglykol, konzervační látky

Skupina výrobků / GIS kód

BSW20

Platí informace uvedené v aktuálním bezpečnostním listu.

Rozsah

Zinc Primer se používá jako prostředek pro zvýšení přilnavosti neželezných kovů, jako jsou zinek, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliník a měď. Může být použit jako ochrana před korozi na železných a ocelových površích.

Vlastnosti specifické pro produkt

Zinc Primer neobsahuje rozpouštědla, neobsahuje olovo a Chromy a dobře přilne.

Rychle schnoucí základní nátěr poskytuje vynikající základ pro následující nátěr ClimateCoatings.

materiálové charakteristiky

- Hustota: 1,40 kg / dm³ podle ISO 2811-1

- hodnota pH: 8,80 - 9,20 DIN 19266

Nařízení VOC (EG)

Limitní hodnota od 1. ledna 2010 pro jednosložkové speciální barvy (kategorie výrobků I) = 140 g / l.

Tento produkt obsahuje <30 g / l VOC.

Příprava povrchu

Zinkové a pozinkované povrchy musí být očištěny pomocí amoniakálního zvlhčovacího prostředku. Odmašťujte hliník a měď.

Zpracování

Zpracování se může provádět štětcem, válečkem nebo stříkáním. Zinc Primer je připraven ke zpracování pomocí štětce, válce a stříkacího zařízení.

Při použití stříkáním musí být Zinc Primer zředěn 10% vodou. Pokud se používají stříkací zařízení, musí se dodržovat pokyny výrobce zařízení. Při zpracování zajistěte, aby teplota vzduchu a předmětů nebyla nižší než 8°C. To platí i pro celé období sušení. Materiál musí být před použitím a po dlouhých přestávkách v práci krátce promíchat.

Zinc Primer lze natírat po cca 2 hodinách, vysušit po 24 hodinách a konečnou tvrdost dosáhne po 5-7 dnech.

Spotřeba

Spotřeba Zinc Primer je přibližně 110 ml / m² s tloušťkou vrstvy 20 um.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití důkladně vyčistěte válečky, štětce a stříkací pistole vodou.

Barevný odstín

Zinc Primer je dostupný v bílé barvě.

Skladování a přeprava

Skladujte a přepravujte Zinc Primer v chladu, ale bez mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavírejte a co nejdříve je zpracujte. Skladovatelnost od data výroby: 12 měsíců.

Obal

2,5 a 10 litrů

Likvidace

Zabraňte proniknutí zbytků produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Prázdné nádoby dávejte pouze na recyklaci. Zbytky produktu odevzdejte na odpovědných sběrných místech.

Kód odpadu: 080120 podle seznamu odpadů EU.

Bezpečnost

Obsah listu technických údajů nenaznačuje smluvní právní vztah.

Zpracovatel / kupující musí před použitím v praktických podmínkách vždy zkontrolovat použitelnost materiálu.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před přístupem dětí.

Oblasti, které se nemají ošetřit, musí být chráněny vhodnými opatřeními. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Nevdechujte sprejovou mlhu, která se může vyskytnout při zpracování stříkáním. Vydáním nového technického listu z důvodu vylepšení produktu se uvedené informace stávají neplatnými. Poskytnuté informace určila společnost SICC Coatings GmbH v laboratoři a praxi jako vodítko. Informace o produktu jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí a odpovídají současnému technickému stavu. Vlivy prostředí, materiály, aplikační vybavení a aplikační techniky jsou mimo náš vliv, a proto mimo naši odpovědnost. SICC © 2019

Výrobce:

Stav: 07/2018

SICC Coatings GmbH
13156 Berlín / Německo
Pankstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Prodejce:

HFR s.r.o.

Poděbradova 276/28

612 00 Brno, Česká republika

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@thermoshield-hfr.cz

<http://www.thermoshield-hfr.cz/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-bydleni.com/>