

Technický list: **NatureLazura**

Produkt- Popis

NatureLazura je hotová glazúra so silnou vrstvou pre drevené komponenty do vonkajšieho prostredia, založená na termo-keramickej membránovej technológii.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitán vápenatý, voda, propylenglykol, celulóza, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

NatureLazura je hrubá glazúra pre všetky drevené komponenty s obmedzenou rozmerovou stabilitou, ako sú dosky na perodrážku, drevené polotovary, rolety, brány a nedimenzionálne drevené komponenty, ako sú balkónové parapety, šindle, pergoly a ploty.

V dôsledku chovania membrány prispôsobujúcej sa vlhkosti sa blokovací odpor mení v závislosti od obsahu vlhkosti v nátere. Tým sa nemusia natierať tupé a stlačene spoje.

NatureLazura zaisťuje obnovu a udržiavanie prirodzenej vlhkosti v dreve.

Vlastnosti špecifické pre produkt

Difúzne otvorená, vysoká odolnosť proti agresívnym vplyvom prostredia, ako sú smog a ozón, nízke emisie, bez rozpúšťadiel, vysoká odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, reflexná, veľmi vysoká farebná stálosť, roztáhovateľnosť, tepelne upokojujúce a regulácia vlhkosti na sorbčných / difúzie schopných povrchoch.

Charakteristika

- Hodnoty sd podľa DIN 52615
- Suchá plocha: sd = 1,3
- Rozsah vlhkosti: sd = 0,7
- Hustota: 1,05 kg / dm³ podľa ISO 2811-1
- Chemická odolnosť: na požiadanie

Nariadenie VOC (EG)

Limit od 1. januára 2010 pre priehľadné laky a glazúry (kategória výrobkov e) pre budovy, ich komponenty a ozdobné komponenty (vo vnútri a vonku) = 130 g / l

Tento produkt obsahuje <3 g / l VOC.

Druh spracovania

NatureLazura je možné aplikovať na všetky stabilné, čisté, suché a nalakované druhy dreva.

Obsah vlhkosti drevených komponentov, ktoré sú obmedzené a nie sú rozmerovo správne, nesmie prekročiť 18%. Musia sa dodržiavať zásady „konštruktívnej ochrany dreva“. To sú predpoklady trvalej ochrany dreva. Aby sa zaručili vlastnosti regulujúce vlhkosť, musí sa zabezpečiť povrch, ktorý je otvorený pre difúziu.

Príprava povrchu

Drevo, nové: Drevo brúste v smere vlasu, čisté, ostré hrany obrúste

Základný náter pomocou NaturePrimer

Drevo, staré, neošetrené: Znečistený drevený povrch obrúste na nosné drevo, vyčistite ostré hrany

Základný náter pomocou NaturePrimer

Drevené materiály, nové: Základný náter pomocou NaturePrimer

Neudržateľné staré nátery: odstrániť okrem stabilného dreva

Základný náter pomocou NaturePrimer

Podklady s narušenou prilnavosťou: Unikajúce zložky dreva, ako sú živice alebo žľožová živica, sa musia odstrániť.

Spracovanie

NatureLazura sa spracováva štetcom. Je dôležité zabezpečiť, aby sa drevo nanášalo rovnomerne štetcom. Ak sa NatureLazura stále nanáša pomocou valca (napr. Na veľké plochy), musí sa štetcom pretrieť v smere vlasu. NatureLazura je pripravená na použitie. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 5°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Materiál sa musí pred použitím a po dlhých prestávkach v práci miešať. Čas sušenia medzi jednotlivými krokmi náteru je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba NatureLazura je približne 220 ml / m² na hladkých, málo nasiakavých povrchoch.

Množstvo spotreby závisí od štruktúry a nasiakavosti povrchu a v prípade potreby sa môže určiť pomocou skúšobného náteru.

Čistenie náradia

Ľhneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, štetce a striekacie pištole vodou.

Farby

Borovica, dub, orechová hnedá, mahagón, modrá, červená, zelená, biela

Pred spracovaním sa musí skontrolovať farebný odtieň.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte NatureLazura na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

0,750; 2,5 litra

Ďalšie veľkosti kontajnerov na požiadanie.

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chránite pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chránite oči a pokožku pred postriekaním. Nevychudajte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytlá spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikčné vybavenie a aplikčné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Technický list: **NatureLazura**

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>