

Technický list: **StuccoPrimer**

Produkt- Popis

StuccoPrimer je základný náter pre StuccoTex pripravený na použitie, založený na termokeramickej membránovej technológii.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitán vápenatý, silikáty, voda, propylénglykol, celulóza, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

StuccoPrimer je základný náter pre StuccoTex na takmer všetkých substrátoch ako napr. staré a nové omietky na zníženie ich nasiakavosti a zlepšenie príľnavosti a spracovania StuccoTexu.

Vlastnosti špecifické pre produkt

Variabilná priepustnosť, nízke emisie a bez obsahu rozpúšťadiel.

Charakteristika materiálu:

- Hodnoty sd podľa DIN 52615
- Suchá plocha: sd = 1,3
- Rozsah vlhkosti: sd = 0,7
- Hustota: 0,9 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

Nariadenie VOC (EG)

Limitná hodnota od 1. januára 2010 pre blokovanie základných náterových materiálov (kategória produkt g) = 30 g / l.

Tento produkt obsahuje <5 g / l VOC.

Druh spracovania

Povrch na použitie StuccoPrimer musí byť vždy pevný, stabilný, čistý a suchý.

Príprava povrchu

Surové hladké omietkové povrchy, konečná omietka: očistiť, odstrániť voľné časti

Neudržateľný starý náter: V závislosti od materiálu, ktorý sa má nanášať, umyte, merte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo parných čističov.

Podklady s narušenou príľnavosťou: umyť, opieskovať, ošmirgovať

Silne savé podklady: ošetriť pomocou FixPlus

Spracovanie

StuccoPrimer sa môže nanášať štetcom alebo valčekom na hladké omietky. Materiál je pripravený na spracovanie. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 5°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Pretože použité spojivo je UV-sieťovacie spojivo, musí sa zabezpečiť dostatočné UV žiarenie za denného svetla.

Pred použitím a po dlhých prestávkach v práci sa musí materiál krátko premiešať miešadlom.

Čas sušenia medzi jednotlivými krokmi náteru je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba StuccoPrimeru je približne 150 ml / m² pre efektívnu hrúbku vrstvy na hladkých, málo absorbovujúcich povrchoch. Množstvo spotreby závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným náterom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, štetce a striekacie pištole vodou.

Skladovanie a preprava

StuccoPrimer skladujte a prepravujte na chladnom, ale nie mraznom mieste. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

5; 12,5; 18,93 litrov

Ďalšie veľkosti kontajnerov na požiadanie.

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Obľasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vyda-

ním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytl spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikčné vybavenie a aplikčné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com

Predajca:

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>