

## Technický list: **StuccoTex**

### Produkt- Popis

StuccoTex je stavebná omietka pripravená na použitie založená na termokeramickej membránovej technológii.

Hrúbka zrna StuccoTex 80 približne 1,0 mm

Hrúbka zrna StuccoTex 280 približne 2,0 až 2,8 mm

### Prísady

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitán vápenatý, silikáty, voda, propylenglykol, celulóza, konzervačné látky

### Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

### Rozsah

StuccoTex je robustná, ľahká konštrukčná omietka pre takmer všetky hladké povrchy vo vonkajšej oblasti, ktorá vytvára dekoratívne povrchy. Vďaka špeciálnemu zloženiu StuccoTex existuje množstvo energetických aplikáčných oblastí, v lete aj v zime slúži ako tepelná izolácia.

### Vlastnosti špecifické pre produkt

Premenlivá priepustnosť, vysoká odolnosť proti agresívnym vplyvom prostredia, ako sú smog a ozón, bez rozpúšťadiel, nízke emisie, vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, reflexná, vysoká farebná stálosť, tepelné upokojenie. Regulácia vlhkosti na sorpčných / difúzných substrátoch.

materiálové charakteristiky

- Hodnoty sd podľa DIN 52615

- Suchá plocha: sd = 1,3

- Rozsah vlhkosti: sd = 0,42

- Hustota: 0,85 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

### Nariadenie VOC (EG)

Limit od 1. januára 2010 pre náterové materiály (kategória výrobkov I) na drevo, kov alebo plasty pre budovy, ich komponenty a ozdobné komponenty (vo vnútri a zvonku) = 200 g / l.

Tento produkt obsahuje <5 g / l VOC.

### Druh spracovania

StuccoTex je možné aplikovať na všetky hladké, stabilné, čisté, suché, nehrdzavejúce a odmastené podklady, ako sú nové a staré omietky, neporušené staré nátery, kovy a plasty. Aby sa zaručili energetické vlastnosti, musí sa zabezpečiť povrch, ktorý je otvorený pre difúziu.

### Príprava povrchu

Surové hladké omietkové povrchy, finálna omietka:

očistiť, odstrániť voľné časti a zafixovať pomocou StuccoPrimer

Plast: skontrolovať príľnavosť povrchu

Kovy: v závislosti od kovu a náročnosti, základný náter pomocou RustPrimer alebo ZincPrimer, stredný náter pomocou StuccoPrimer

Neudržateľný starý náter: V závislosti od materiálu, ktorý sa má nanášať, umyte, morte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo parných čističov.

Hladký, nosný starý náter: Základný náter pomocou StuccoPrimer

Podklady s narušenou príľnavosťou: umyť, zdrsniť, ošmirglovať

### Spracovanie

Aplikácia sa uskutočňuje na hladké podklady striekaním pomocou lievika alebo vhodného šnekového dopravníka s veľkosťou dýzy 4 mm a tlakom 3,5 baru. Materiál môže byť nastavený na požadovanú viskozitu pri spracovaní vodou. Na dosiahnutie rovnomernej štruktúry dávajte pozor na rovnomerný smer rozstrek, vzdialenosť rozstrekovania a aplikáciu materiálu. StuccoTex s veľkosťou zrna 280 je možné tiež nanášať stierkou z nehrdzavejúcej ocele a vyhladzovať na tlak jemných zŕn (natierať). Nanášajte omietku na mokré povrchy, aby ste zabránili usadzovaniu. Ak je to potrebné, StuccoTex je možné natrieť pomocou ThermoProtect. Na túto aplikáciu stačí jeden náter.

Pred spracovaním a po dlhých prestávkach v práci sa musí materiál vždy dôkladne premiešať (miešadlo s pravotočivou rotáciou).

Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako +5°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia.

Potahový film je dodatočne zosieťovaný prirodzeným UV žiarením (denné svetlo), a preto má dostatočnú blokovaciu odolnosť až po niekoľkých dňoch, v závislosti od hrúbky vrstvy a klimatických podmienok.

Čas sušenia medzi jednotlivými krokmi nanášania je 12 hodín.

### Spotreba

Spotreba StuccoTexu je približne 1,5 kg / m² pre efektívnu hrúbku vrstvy na hladkých, málo absorbujúcich povrchoch. Spotrebované množstvá závisia od štruktúry a nasiakavosti podkladu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným nanosením.

### Čistenie náradia

Náradie a vybavenie dôkladne očistite vodou ihneď po použití.

### Farby

StuccoTex je možné zafarbiť do pastelových odtieňov.

Pred spracovaním sa musí skontrolovať farba.

### Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte StuccoTex na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

### Obal

15 kg

Ďalšie veľkosti kontajnerov na požiadanie.

### Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach. Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

### Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytnuté spoločnosťou SICC Coatings GmbH boli stanovené v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikáčné vybavenie a aplikáčné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

### Výrobca:

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: [info@sicc.de](mailto:info@sicc.de)

## Technický list: **StuccoTex**

[www.sicc-coatings.com](http://www.sicc-coatings.com)

**Predajca:**

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: [info@hfr.sk](mailto:info@hfr.sk)

<http://www.climatecoating.sk/>

<http://www.thermoshield.sk/>

<https://www.hfr-ts.com/>

<http://www.zdrave-byvanie.com/>